

# Technische Daten und Informationen flüssiger Gießmassen



24 FL	Brennfarbe	Schamotte		Brennbereich	TS (%)	Brennschwindigkeit (%)		
Anwendungsgebiete:		Körnung (mm)	Anteil (%)	1000 - 1120 °C	3	1050 °C	1100 °C	-
	Gießen	weiß-hellcreme	-			-	2,5	5,5
		Wasseraufnahme (%)						
		1050 °C	1100 °C	-				
		4	1,5	-				



23R FL	Brennfarbe	Schamotte		Brennbereich	TS (%)	Brennschwindigkeit (%)		
Anwendungsgebiete:		Körnung (mm)	Anteil (%)	1000 - 1120 °C	5,5	1050 °C	1100 °C	-
	Gießen	hell-dunkelrot	-			-	5,5	6,5
		Wasseraufnahme (%)						
		1050 °C	1100 °C	-				
		5,5	1,5	-				



1105 Porzellan	Brennfarbe	Schamotte		Brennbereich	TS (%)	Brennschwindigkeit (%)		
Anwendungsgebiete:		Körnung (mm)	Anteil (%)	1200 - 1280°C	3	1200 °C	1240 °C	1280 °C
	Gießen	weiß - transluzent	-			-	5,5	6,5
		Wasseraufnahme (%)						
		1200 °C	1240 °C	1280 °C				
		0,1	0,1	0,1				

